



## NICOBAND DUO

СТО 72746455-3.1.6-2014

Самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента



### Описание продукции:

**NICOBAND DUO** получают путем одностороннего нанесения на антиадгезионную полимерную пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего. В качестве защитного слоя с другой стороны самоклеящегося состава используют антиадгезионную полимерную пленку.

### Область применения:

Материал предназначен для использования при ремонте и строительстве внутри зданий и сооружений.

Основные области применения:

- герметизация швов и стыков между двумя поверхностями в конструкциях из различных материалов (бетон, металл, кирпич, дерево, пластик и т.д.);
- герметизация кровельных прижимных планок и других креплений на кровле;
- герметичное соединение на кровле между листами из шифера, металлочерепицы и т.д.;
- герметизация внутренних соединений канализационных и других холодных труб;
- внутренняя герметизация монтажных швов при устройстве слоя из профилированных мембран «PLANTER».

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Масса 1 м <sup>2</sup>	кг	-	1,5±0,1	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч	%	не более	1,0	-
Температура гибкости на брусе R=25 мм	°С	-	минус 25	-
Теплостойкость	°С	не менее	85	-
Прочность сцепления:				
с бетоном	МПа	не менее	0,2 (2.0)	ГОСТ 26589-94, метод А
с металлом			0,2 (2.0)	или ГОСТ 28574-2014
Тип защитного покрытия:				
верх	-	-	антиадгезионная пленка	-
низ			антиадгезионная пленка	

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Предельные отклонения	Метод испытания
Длина	м	3; 10	± 2,0 %	ГОСТ 2678-94
Ширина	мм	50; 75; 100; 150; 200; 300	± 3,0 %	-
Толщина	мм	1,5	± 10%	-

### Производство работ:

Согласно инструкции по монтажу приведенной на упаковке.

### Хранение:

Материал должен храниться в закрытом помещении или под навесом, рассортированным по маркам, в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.

### Транспортировка:

Транспортирование материалов следует производить в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте.

### Сведения об упаковке:

Рулоны упаковываются в картонные коробки, скрепляются стрейч-лентой и закрываются термоусадочным пакетом.